

**CEMENTINA RETRÒ - CEMENTINA VINTAGE - CEMENTINA WOOD
CEMENTINA TERRAZZO - CEMENTINA TIMELESS**



GRES PORCELLANATO SMALTATO | GLAZED PORCELAIN TILE

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE		NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED STANDARD		CEMENTINA RETRÒ CEMENTINA VINTAGE
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED		GLA
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE	ASTM C 650	CLASS A - CLASS E		CLASS A
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA) CHEMICAL RESISTANCE (CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL)	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO GB MINIMUM GB		GA
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DCOF (ANSI A 137.1)	≥ 0,42		CONFORME CORRESPONDING
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	COME DICHIARATO AS STATED		3
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm²)	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm² SPESSORE THICKNESS ≥ 7,5 mm : > 1300 N SPESSORE THICKNESS < 7,5 mm : > 700 N		CONFORME CORRESPONDING
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N	CONFORME CORRESPONDING
			SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	SFORZO DI ROTTURA (lbf) BREAKING STRENGTH (lbf)	ASTM C 648	AVERAGE ≥ 250 lbf INDIVIDUAL ≥ 225 lbf		CONFORME CORRESPONDING
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		CONFORME CORRESPONDING
		ASTM C 1378	CLASS A - CLASS E		CLASS A
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4		V3